



# Tehnična izkaznica

## Jokisch Univerzal W5 CBA

**brez klora – brez bora – brez aminov – visoka zmogljivost**

### Uporaba

Jokisch **Univerzal W5 CBA** je brez aminov in borove kisline in je univerzalno uporabna. Eksaktno prilagojene snovi na osnovno olje skrbijo za dobro zmogljivost sprejemanja pritiska tako, da je možna obdelava jekla kakor tudi aluminija in aluminijeve zlitine in vseh barvnih kovin. Posebni aditivi za korozijsko zaščito skrbijo istočasno za dobro korozijsko zaščito med obdelavo.

### Lastnosti/prednosti proizvoda

Jokisch **Univerzal W5 CBA** je na podlagi izbranih aditivov in pH-vrednosti posebej koži prijazen. Jokisch **Univerzal W5 CBA** tvori posebej stabilno obdelovalno emulzijo in je tako možna uporaba pri mehki kakor tudi pri trdi vodi.

Jokisch **Univerzal W5 CBA** ima tudi pri visokem obdelovalnem pritisku minimalen nivo penjenja.

### Koncentracija za uporabo

- . Odrezovanje jekla in jeklene litine: 6 do 10 %
- . Odrezovanje aluminija in barvnih kovin: od 6 %

### Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch Univerzal W5 CBA
Kin. Viskoznost pri 20°C	mm <sup>2</sup> /s		70
Gostota pri 20°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1289	0,91
PH-vrednost (5%)			9
Barva			Rumeno rjava
Vrednost refraktometra			1,0
Vsebnost olja	%		60

### Priprava emulzije:

Jokisch **Univerzal W5 CBA** vmešati v čisto vodo (kvaliteta pitne vode).

Pravilo mešanja: Najprej natočiti vodo, nato dodati koncentrat.

### Skladiščenje:

- Temperatura skladišča: 5 - 40 °C
- Rok trajanja: 6 mesecev
- Razred skladiščenja (VCI-koncept): 12